

2.8. Kaivutöiden päällysteohje, katuluokat

Päällyskerrokset ovat vähintään samat kuin muuallakin kadussa. Vähimmäispäällystevahvuudet ja -laadut ovat kuitenkin seuraavat (kohdekohtaiset katuluokat on annettu kaivutyöpöytäotksessa):

KATULUOKKA	RAKENNEKERROS	Asfaltin kerrospaksuus, 1 cm = 25 kg/m ²
1. Erittäin vilkkaasti liikennöidyt kadut	3 x ABK 31, 150 kg/m² = 18 cm + KBVA 11 tai 16, n. 90 kg/m² = 4 cm + karkeutus tai SMA 16, 100 kg/m² = 4 cm	22 cm
Kantava kerros	Kalliomurske 0-32 mm	15 cm
Jakava kerros	Kalliomurske 0-63 mm	60 cm
2. Vilkkaasti liikennöidyt kadut	ABK 31, 225 kg/m² = 9 cm + ABK 31, 150 kg/m² = 6 cm + KBVA 11 tai 16, n.90 kg/m² = 4 cm + karkeutus tai SMA 16, 100 kg/m² = 4 cm	19 cm
Kantava kerros	Kalliomurske 0-32 mm	15 cm
Jakava kerros	Kalliomurske 0-63 mm	60 cm
3. Pääliikenne- ja kokoojakadut	2 x ABK 31, 150 kg/kg/m² = 12 cm + KBVA 11, n. 90 kg/m² = 4 cm + karkeutus tai SMA 16, 100 kg/m² = 4 cm	16 cm
Kantava kerros	Kalliomurske 0-32 mm	15 cm
Jakava kerros	Kalliomurske 0-63 mm	60 cm
4-5. Asuntokadut	ABK 31, 125 kg/m² = 5 cm + AB 11 tai 16, 100 kg/m² = 4 cm tai KBVA 11, n. 90 kg/m² = 4 cm + karkeutus Valvojan luvalla ilman pohjamassaa: AB 16, 125 kg/m² = 5 cm	9 cm 5 cm
Kantava kerros	Kalliomurske 0-32 mm	15 cm
Jakava kerros	Kalliomurske 0-63 mm	60 cm
6. Jalankulku- ja pyöräväylät	AB 11, 100 kg/m² = 4 cm	4 cm
Kantava kerros	Kalliomurske 0-32 mm	15 cm
Jakava kerros	Kalliomurske 0-63 mm	60 cm
6. Jalkakäytävät	AB 8, 90 kg/m² = 4 cm alueella jossa on rakenne ABK + KBVA: ABK 22, 100 kg/m² = 4 cm + KBVA 6, 50 kg/m² = 2,5 cm	4 cm 6,5 cm
Kantava kerros	Kalliomurske 0-32 mm	15 cm
Jakava kerros	Kalliomurske 0-63 mm	60 cm
Erikoispäällysteet	Valvojan määräysten mukaan: kiveykset, punainen asfaltti yms.	
Istutukset	Ruokamulta	50 cm
Ruohokentät	Ruokamulta	20 cm

ASFALTITPÄÄLLYSTEEN ERITYISOHJEET

Kulutuskerroksena voidaan katuluokkien 1-3 ajoradoilla käyttää kumibitumivaluasfaltin (KBVA:n) sijasta AB 11 - 22 -massaa sekä SMA-massoja (SMA-massojen levitys levittimellä, jossa on täry ja tamppari) ja katuluokkien 4 - 5 kaduilla AB 11-16 massaa sekä katuluokassa 6 AB 5-11 massaa, jos siihen on saatu lupatarkastajan lupa. Jyrämassojen levitys on tehtävä asfaltinlevittimellä. Käsin levitys sallitaan vain lupatarkastajan luvalla.